


ISOLANTS THERMIQUE et ÉLECTRIQUE

Perles - isolant électrique



Perles coniques en stéatite C220,
Température maxi d'utilisation : 1000°C.

Ø intérieur	Ø extérieur	Hauteur	Condit.	Nbre pièces*	Stockées
2,7 mm	6 mm	6,5 mm	1 kilo	3700	PERLE 26X59
4 mm	8 mm	8 mm	1 kilo	2000	PERLE 46X65
4,5 mm	9 mm	8,5 mm	1 kilo	1500	PERLE 47X88
5,5 mm	10,5 mm	9 mm	1 kilo	1100	PERLE 67X105

*Le nombre de perles mentionné correspond à une estimation.

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l'évolution technique.